

Parametry geotkaniny dla budowy parkingu w Gorzkowicach:

- Surowiec – PP
- Wytrzymałość przy zerwaniu (kierunek wzdłużny i poprzeczny) – 68 kN/m
- Wydłużenie dla max wytrzymałości (kierunek wzdłużny i poprzeczny) – 14%
- Wytrzymałość (odporność na przebicie statyczne) – 9000 N
- Odporność na przebicie – 2,2 kN
- Odporność na przebicie dynamiczne (metoda spadającego stożka) - 12 mm
- Wodoprzepuszczalność prostopadła do płaszczyzny – 4 l/m²s
- Gramatura – 284 g/m²

inż. Ryszard Sidorowicz
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowanie robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności:
KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANEJ
nr ew. SLK/0096/PWOK/03